



## TECHNICAL DATA SHEET

# KEIM DESIGN-FIXATIV

テクニカルデータシート カイム・デザイン・フィクサティブ

カイム塗料デザイン・ラスワ用希釈材



### 1. 製品説明

カイム塗料デザイン・ラスワ用のゾルシリケート酸塩ベースの希釈材およびプライマー

### 2. 適用範囲

カイム塗料デザイン・フィクサティブは、吸収性の高い下地の前処理として、また 主材であるカイム・デザイン・ラスワに調合し、半透明のデザインの希釈として使用します

### 3. 製品特性

カイム塗料デザイン・ラスワ及び カイム塗料デザイン・フィクサティブにより 2~3種類のラスワ塗装をすると、特にフルカラーの色版を使用する場合に、透過性の高いデザインを実現できます。1色だけを異なる希釈率で塗装しても非常に装飾的な効果が得られます

デザイン・ラスワで施工された表面は次の通り；

- 絶対的な耐光性
- 耐候性
- 環境からの影響に対する耐性
- ミネラルマット

#### 材料特性：

- 比重： 約 約1.0~1.1g/m<sup>3</sup>
- pH値 11

#### 製品カラー：

乳白色

### 4. 塗装手順

カイム塗料デザイン・フィクサティブは半透明のデザインやフルカラーのデザインの希釈として特にお勧めします

作業前と作業中、調合したラスワ塗料は頻りに攪拌して下さい。水やその他の製品を加えないで下さい

デザイン・ラスワの施工作業は、刷毛（例えば、楕円形の カイム・ラスワ刷毛）を使用して横方向に塗装します。ウェット・オン・ウェットで素早く作業し、ウェット・エッジ（乾いていない塗装部分の縁）を維持することが重要です

#### 備考：

カイム塗料デザイン・ラスワ、カイム塗料デザイン・フィクサティブ及びカイム塗料デザイン・ベースの各製品は自由に任意の比率で混合できます。デザイン・ベースは、理想的に均一した塗装膜厚とともに、魅力的な透明性を提供します。デザイン・フィクサティブは、鮮やかな色と薄い塗装膜の厚さで、ほとんどの半透明の低顔料仕上げを可能にします

#### 塗装条件：

外気及び下地温度は5°C~ 30°C（最高）で作業を開始して下さい。乾燥した表面および乾燥した天候でのみ塗布してください。直射日光の下、太陽熱で加熱された下地、または強風の中では作業を実施しないでください。塗装後は、雨、風、直射日光から表面を養生・保護する必要があります

#### 乾燥時間：

それぞれの塗装の間には、約 24 時間の乾燥時間が必要です



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38  
www.keim.com/info@keimfarben.de

販売：

SGM株式会社

〒252-0231

神奈川県相模原市中央区相模原6-14-2-103

電話 042-814-7542 ホームページ www.sgm-bz.com

### 作業用具の洗浄:

使用後はすぐに水で洗ってください

希釈倍率と塗装条件に従って変化しますが、参考値として;  
デザイン・ラスワとデザイン・フィクサティブの混合塗料では約**0.05L/m<sup>2</sup>**

放棄消費量はご希望の透光効果、塗装方法、下地状態に寄る目安値です。正確な値は現場での試し塗りにより確定されます

### 5. 製品包装

5 L/ポリ缶、 20 L/ポリ缶

### 6. 保管

使用期限は約12か月です。密封された容器で、涼しい、霜のかからない場所に保管して下さい。開封した容器は常にしっかり密閉してください。熱や直射日光を避けてください

### 7. 廃棄

EC廃棄物コード No. 06 02 99

塗料の残りを取り除いて空にした容器のみリサイクルに出して下さい

### 8. 安全上の注意事項

Gisコード: BSW10

塗装しない表面 (ガラス、天然石、セラミックなど) に適切な養生・保護をして下さい。周囲の表面や通行エリアに飛び散った場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。飛沫から目や肌を守って下さい。塗装作業は飲食、喫煙をしないでください。小児の手の届かない場所に保管して下さい

EC 安全データシートを参照下さい

記載されている値と特性は、広範な開発作業と実際の経験の結果です。口頭または書面による当社の推奨事項は、当社の製品の選択を支援することを目的としておりますが、契約関係を確立するものではありません。特に、当社製品の購入者と使用者は各自の責任の下施工に当たって下さい。標準的な建築業界の一般的なルールを遵守して下さい。製品またはその施工内容を改善するために弊社が変更を加える権利を留保します

本版は、以前のすべての版に優先します

販売:

**SGM株式会社**

〒252-0231

神奈川県相模原市中央区相模原6-14-2-103

電話 042-814-7542 ホームページ [www.sgm-bz.com](http://www.sgm-bz.com)



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16/ 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6/ 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38  
[www.keim.com/info@keimfarben.de](http://www.keim.com/info@keimfarben.de)