



# カイク・エコシルME 塗装手順

1 下地準備			下地は良好な状態にして下さい
			吸収性がある事 (鋳質下地に適用。金属、プラスチックは塗装不可)
			乾燥させてください
			下地はきれいである事、ほこり、油分が無い事
			もろく、グラグラしている不安定な箇所は取り除いて下さい
			汚れ・泥・油が付着した箇所は取り除いて下さい
			コケ・カビは取り除いて下さい
			「古い塗膜」が残っている場合は全て取り除いて下さい
2 塗 装	下 塗 り	(1回目)	ローラー、刷毛を推奨します
			よく攪拌したエコシルME10 l に対してカイク・スペシャル・フィクサティブ (10%迄) で希釈
			塗装中も頻繁に攪拌して下さい
			希釈したエコシルMEを塗布
	仕 上 げ 塗 り	(2回目)	下塗り後、約6時間乾燥時間を空ける事 (20℃で湿度65%の場合)
			エコシルMEを原液で塗布 ※作業途中も攪拌して下さい
			下部→上部の方向に塗り進めて下さい
			塗りムラがある場合は乾いたローラーで余分な塗料を取り除いて下さい
3 塗装条件		温度	気温と下地は+5℃を下回らない事
		乾燥時間	塗装と塗装の乾燥時間は最低6時間
		養生	塗装後乾燥するまで直射日光、風、雨から保護して下さい
			作業中の飛沫が塗装しない周囲にかからないようにマスキング・養生する事
4 所 要 量		2回塗り合計	エコシルME 約0.125~0.25 l/m <sup>2</sup> (標準的で滑らかな下地の場合)
			カイク・スペシャル・フィクサティブ 約 0.02 l/m <sup>2</sup>
5 用具洗浄		作業終了後	刷毛、ローラーは使用后直ぐに水で洗浄して下さい
6 換 気			狭所、密閉された作業環境では確実に「換気」を行って下さい
7 保 管		場所/期限	使用後は確実に容器を密封し冷所で霜がかからない場所で約12か月です 直射日光・熱にご注意下さい

SGM株式会社