



カイク・ビオシル 塗装手順

1 下地準備		適用下地	金属、プラスチック、ガラス、皮革、木材、ワニス、エフロ表面等には使用不可
			下地は良好な状態にして下さい
			吸収性がある事（鉱質下地に適用。金属、プラスチックは塗装不可）
			乾燥させてください
			きれいである事、ほこり、油分が無い事
			汚れ・泥・油が付着した箇所は取り除いて下さい
			コケ・カビは取り除いて下さい
		「古い塗膜」が残っている場合は全て取り除いて下さい	
		充填部処理	プラスターボード、石膏ボードの充填部を白色仕上げする際はカイク・グランダーウェイブを最初に塗布する事を推奨します
		吸収率調整	吸収率が高く汚れが多い下地にはカイク・ソリプリムを塗布して下さい
			純石膏プラスターの下塗りにはグランダーウェイブでなく、カイク・エコシル 又は、カイク・オプティルを塗布して下さい
2 塗 装	下 塗 り	(1回目)	ローラー、刷毛を推奨します
			よく攪拌したビオシル10ℓ に対して上水を最大で1ℓまで希釈
			塗装中も頻繁に攪拌して下さい
			希釈したビオシルを塗布
	仕 上 げ 塗 り	(2回目)	下塗り後、約6時間乾燥時間を空ける事（20℃で湿度65%の場合）
			ビオシルを原液で塗布 ※作業途中も攪拌して下さい
		下部→上部の方向に塗り進めて下さい	
		塗りムラがある場合は乾いたローラーで余分な塗料を取り除いて下さい	
3 塗装条件		気温	+5℃～30℃で塗装作業を行う事
		乾燥時間	塗装と塗装の乾燥時間は最低6時間
		養生	塗装後乾燥するまで直射日光、風、雨から保護して下さい
			作業中の飛沫が塗装しない周囲にかからないようにマスキング・養生する事
4 所 要 量		2回塗り合計	ビオシル 約0.22ℓ/m ² （標準的で滑らかな下地の場合）
5 用具洗浄		作業終了後	刷毛、ローラーは使用后直ぐに水で洗浄して下さい
		作業中	作業休憩時間中も用具は塗料や水に浸漬して下さい
6 換 気		作業中	狭所、密閉された作業環境では確実に「換気」を行って下さい
7 保 管		場所/期限	使用後は確実に容器を密封し冷所で霜がかからない場所で約12か月です 直射日光・熱が当たらないようご注意ください

SGM株式会社

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-14-2-103

電話：042-814-7542