



COLORS FOREVER.

《 施工手順書 》

カイク塗料 リグノシル・インコ (木部内壁用)

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | 下地準備 | 適用下地 | ●木材 | |
| | | 割れ・破損・浮き | ●防水処理、補修がしてあり、仕上げに支障の内容に下地調整されている事 | |
| | | 不陸・目違い | ●塗材の希釈率、厚さ、色の種類等により許容可能な範囲に処理されている事 | |
| | | | ●下地は良好な状態を確認（希釈仕上げでは下地状態が仕上げ後に反映） | |
| | | 下地の強度 | ●十分な付着性を確保する為、塗材以上の強度と剛性を有している事 | |
| | | 下地の乾燥 | ●コンクリート下地は含水率10%以下に乾燥させて下さい | |
| | | 下地の吸湿性 | ●下地に吸湿性がある事（金属、プラスチック等には塗装不可） | |
| | | | ●下地が鏡面状態で吸湿性が無い場合、サンダー等でアらしして吸湿性を確保 | |
| | | 不純物の付着 | ●下地は正常で、じんあい、油脂、サビ、コンクリート/モルタルのこぼれが無い事 | |
| ●下地は型枠離型剤、白華、レイトンス、藻、カビ等が無い事 | | | | |
| ●既存の塗膜等、もろく不安定な箇所は取り除いて下さい | | | | |
| 養生 | ●作業中の飛沫が塗装しない周囲にかからないようにマスキング・養生する事 | | | |
| | ●塗装後、乾燥するまで直射日光、風、雨から保護する事 | | | |
| 2 | 施工 | 下塗り (1回目) | 工法 | ●ローラー塗り、刷毛塗り、吹付け |
| | | | 塗材の攪拌 | ●自然顔料等が容器の底に沈殿している為、作業前に充分攪拌する事 ●塗装中も頻りに攪拌する事 |
| | | 希釈率 | ●希釈剤で主材を希釈する（注：専用希釈液以外は不可） | |
| | | | ●ハカリで主材と希釈剤量を正確に計量し目的希釈率にする（希釈見本参照） | |
| | 試塗り | ●材料の攪拌度合いをベニヤ板等で確認して混合された塗材を塗布 | | |
| | 仕上げ塗り (2回目) | 2回目塗り | ●下塗りと同じ工法で塗装。パターンがある場合パターンずれが無いか確認する事 | |
| ●事前の試塗り見本と比較しテクスチャー、色彩、仕上厚に差異が無いか確認 | | | | |

SGM株式会社

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-14-2-103

電話：042-814-7542



COLORS FOREVER.

《 施工手順書 》

| 工 程 | 材 料 | 調 合 | 所要量 | 塗回数 | 間隔時間 (h) | | |
|----------|-------------------|----------------|---------------------|-----|----------|-----|------|
| | | (希釈比率) | (L/m ²) | | 工程内 | 工程間 | 最終養生 |
| 主材で潰し塗り | リグノシル・インコ 主材 | 設計指定 | 約0.1 | 1 | 2以上 | 12 | 12 |
| カラークリア塗装 | リグノシル・インコ 主材及び希釈剤 | 1 : 1 ~1:20 | 約0.1 | 1 | | | |

※施工前に試塗りにより判断下さい。
テクニカルデータシート参照。

| | | | |
|---|---------|------|-----------------------------------|
| 3 | 施 工 条 件 | 気 温 | ● +5℃~30℃で塗装作業を行う事 |
| | | 天 候 | ● 直射日光下、太陽で加熱状態の下地、雨天、降雨可能性の場合は中止 |
| | | 乾燥時間 | ● 塗装と塗装の乾燥時間は最低でも12時間 |

| | | | |
|---|-------|---------|--|
| 4 | 所 要 量 | 2回塗りの場合 | 約0.20L/m ² (下地吸収率により変化する為、試し塗りで判断下さい) |
|---|-------|---------|--|

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------------------------|
| 5 | 用 具 取 扱 法 | 作 業 中 | ● 作業休憩時間中も用具は塗料や水に浸漬して下さい |
| | | 作 業 終 了 後 | ● 刷毛、ローラーは使用后直ぐに水で洗浄して下さい |

| | | | |
|---|---------|-----|--------------------------------|
| 6 | 作 業 環 境 | 換 気 | ● 狭所、密閉された作業環境では確実に「換気」を行って下さい |
|---|---------|-----|--------------------------------|

| | | | |
|---|---------|-----------|--|
| 7 | 塗 材 保 管 | 場 所 / 期 限 | ● 使用後は容器をしっかりと密封し、冷所で霜がかからない場所で約12か月です |
| | | | ● 直射日光・熱にご注意下さい |

| | | | |
|---|-----|------|----------------------------------|
| 8 | 廃 棄 | 規制準拠 | ● 容器の廃棄処分の際は行政上規制に準拠し如何なる残滓物も無き事 |
|---|-----|------|----------------------------------|

SGM株式会社

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-14-2-103

電話：042-814-7542